



PICCOLI MEDI STOCCAGGI
**SCAFFALATURE E STOCCAGGIO
PER CISTERNE**
SCAFFALATURE componibili - AD ALTA PORTATA



SCHEMA TECNICA

ARTICOLO **VAS1000FLEX**

DIMENSIONI

1400x1600x450 mm
(LxPxH)

ARTICOLO **VAS1350FLEX**

DIMENSIONI

2700x1600x315 mm
(LxPxH)

ARTICOLO **VAS2000FLEX**

DIMENSIONI

3600x1600x350 mm
(LxPxH)



VASCHE FLESSIBILI PER SCAFFALATURE

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

Caratteristiche tecniche del tessuto: PVC 900 gr/mq.

VAS1000FLEX

ADATTO A SCAFFALATURA PER N.2 CISTERNE DA 1000 LT CAD.

VAS1350FLEX

ADATTO A SCAFFALATURA PER N.4 CISTERNE DA 1000 LT CAD.

VAS2000FLEX

ADATTO A SCAFFALATURA PER N.6 CISTERNE DA 1000 LT CAD.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Le vasche flessibili sono la soluzione portatile ottimale in caso di emergenza per il contenimento di liquidi o sostanze inquinanti. La costruzione di queste vasche permette l'installazione in tempi rapidissimi senza l'ausilio di nessun attrezzo e possono essere montate anche da personale non esperto. Le vasche possono essere sviluppate con i piedi di appoggio interni oppure con i piedi di appoggio esterni e sia con i bordi chiusi sia con i bordi aperti per permettere l'ingresso auto, camion, ecc. Sono la soluzione ideale e agile per l'applicazione sotto scaffalature già esistenti dove vengono immagazzinati materiali pericolosi e vi è la necessità di un volume di raccolta a norma di legge.



PICCOLI MEDI STOCCAGGI
**SCAFFALATURE E STOCCAGGIO
PER CISTERNE**
SCAFFALATURE componibili - AD ALTA PORTATA



SCHEMA TECNICA

SPECIFICHE TECNICHE	NORME	UNITÀ	VALORI*
TESSUTO DI SUPPORTO	EN-ISO2076	DTEX	PES ALTA TENACITÀ
TITOLO DEL FILO	EN-ISO7211	DTEX	1100 PANAMA 2/2
FILI ORDITO-TRAMA	EN-ISO4602	N°/CM.	12X12
PESO TESSUTO DI SUPPORTO	EN-ISO2286-2	G/M²	260
PESO SPALMATURA PVC	EN-ISO2286-2	G/M²	640
PESO TOTALE	EN-ISO2286-2	G/M²	900
SPESSORE FINALE	EN-ISO2286-3	MM.	0,70
RESISTENZA ALLA TRAZIONE - ORDITO	EN-ISO1421	N/5CM.	4000
RESISTENZA ALLA TRAZIONE - TRAMA	EN-ISO1421	N/5CM.	4000
RESISTENZA ALLA LACERAZIONE - ORDITO	DIN53363	N	450
RESISTENZA ALLA LACERAZIONE - TRAMA	DIN53363	N	450
STABILITÀ DIMENSIONALE	INTERNAL TEST	%	1
RESISTENZA AL FREDDO	INTERNAL TEST	°C	-30
RESISTENZA AL CALDO	INTERNAL TEST	°C	+70
RESISTENZA ALLA FIAMMA	**	-	NO
SOLIDITÀ ALLA LUCE	EN-ISO105B-02	VALUE	6
RESISTENZA AI PIEGAMENTI	DIN53359-A	N°	100.000
IMPERMEABILITÀ	EN-ISO811	-	IMPERMEABILE
ADESIONE ALLA SALDATURA	EN-ISO2411	N/2CM.	40

* Tutte le caratteristiche menzionate sono valori medi con tolleranza del +/- 5%

** Contattateci per i certificati di reazione al fuoco